

ЕРОХУ PRIMER WB

2 Компонентная, Влагостойкая
Эпоксидная грунтовка на водной основе

ОПИСАНИЕ

Clever Epoxy Primer WB — это 2 компонентная, влагостойкая эпоксидная грунтовка на водной основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бетонные конструкции (сырой или влажный бетон), цементно-песчаные стяжки
- Подходит для применения в закрытых помещениях и на открытом воздухе,
- В качестве грунтовки для эпоксидных, полиуретановых или цементных систем,
- В качестве паробарьера
- Отсечение капиллярной влаги
- Для внутреннего и наружного применения

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- На водной основе.
- Действует как эффективный паро-гидробарьер
- Обладает отличной адгезией к многим основаниям, в том числе к влажному бетону
- Без запаха
- Негорючая
- Подходит для применения в закрытых помещениях

ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением материала, поверхности должны быть очищены от масла, жира, парафиновых отходов, цементного раствора, различных частиц и отслоений, препятствующих хорошей адгезии. Дефекты поверхности, такие как трещины, должны быть устранены при помощи подходящих материалов. Прочность бетона должна быть ≥ 15 МПа.

НАНЕСЕНИЕ

Компоненты А и Б следует объединить и перемешать при помощи низкоскоростного миксера в течение 2-3 минут, затем разбавить смесь водой на 20% - 25%. Открытое время полученной смеси составляет 60 минут при температуре воздуха $+25^{\circ}\text{C}$. Более высокая температура может уменьшить открытое время смеси. Готовую смесь использовать в течении 1 часа.

На подготовленную поверхность нанести грунтовку при помощи валика или кисти. Несмотря на то, что в грунтовке не содержится растворителей, помещение должно быть хорошо проветриваемым. После того, как цвет нанесенного покрытия изменится с белого на прозрачный, можно приступать к нанесению основного эпоксидного или полиуретанового покрытия.

Для более подробной информации свяжитесь с нашим техническим отделом info@vadmax.com.ua

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Не рекомендуется наносить на непрочные поверхности
- Не рекомендуется использовать в бассейнах при контакте с химически очищенной водой

РАСХОД

Для грунтования: $0,15 \div 0,3$ кг/м² (1-2 слоя)

Для гидро-паробарьера: $0,5 \div 0,6$ кг/м² (3 слоя)

ОЧИСТКА

После выполнения работ, инструменты должны быть очищены при помощи воды. Валики подходят только для одноразового использования.

УПАКОВКА И ЦВЕТ

5 кг (А) + 15 кг (Б) пластиковая упаковка, цвет - прозрачный; 2,5 кг (А) + 7,5 кг (Б) пластиковая упаковка, цвет прозрачный.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ не более 12 месяцев. Открытую упаковку следует использовать как можно скорее.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Во время нанесения помещение должно быть проветриваемым, не дымным, вдали от открытого пламени. Руки и глаза должны быть защищены перчатками и защитными очками. При попадании в глаза, следует промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Вид покрытия	Clever Лаб.	2 комп. эпокид на водной основе
Плотность	ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1	1,00 ± 0,05 гр/см³
Вязкость	ASTM D4287 (+25°C)	100 - 300 ср
Пропорции смешивания	Clever Лаб.	1:3
Разбавление	Clever Лаб.	Только водой (20-30%)
Рабочая температура	Clever Лаб.	от +5°C до +35°C
Время жизни смеси	Clever Лаб. (+25°C)	1 час
Паропроницаемость	EN ISO 7783-2	3,9 гр/м² 24 часа Класс 3 (меньший показатель 15)
Водопроницаемость	NF EN 1062-3	0,003-0,006 кг/м² 24 часа 0,5 Класс 3 (меньший показатель 0,1)
Прочность на сжатие	Clever Лаб.	> 3 Н/мм²
Адгезия к бетону	TSE EN 1542 (+23°C)	> 3 Н/мм²
Время высыхания до отлипа	25°C / 55% RH	4-5 часов
Время повторного нанесения	Clever Лаб.	6-12 часов
Износостойкость	ASTM D4541 (TABER 503)	120 x 10 ⁻³

* Вязкость указана по стандартам EN ISO 3219 при +25°C. Вязкость увеличивается обратно пропорционально температуре.

Дополнительно: Настоящая информация предоставлена добросовестно и не является лишь описанием продукта. Однако, поскольку условия применения находятся вне контроля производителя, она не может считаться гарантированной. Производитель не несёт ответственности за результаты нанесения, применение или возможный ущерб, связанный с использованием материала.