

EPOXY PRIMER WB

2 Компонентна, Вологостійка
Епоксидна ґрунтовка на водній основі

ОПИС

Clever Epoxy Primer WB — це 2 компонентна, вологостійка епоксидна ґрунтовка на водній основі.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Бетонні конструкції (сирий або вологий бетон), цементно-піщані стяжки
- Підходить для застосування у закритих приміщеннях та на відкритому повітрі
- В якості ґрунтовки для епоксидних, поліуретанових або цементних систем
- Як паробар'єр
- Відсікання капілярної вологи
- Для внутрішнього та зовнішнього застосування

ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- На водній основі.
- Діє як ефективний паро-гідробар'єр
- Має відмінну адгезію до багатьох основ, у тому числі до вологого бетону
- Без запаху
- Негорюча
- Підходить для застосування у закритих приміщеннях

ЕТАПИ НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Перед нанесенням продукту, поверхні повинні бути очищені від олії, жиру, парафінових відходів, цементного розчину, різних частинок та відшарування, що перешкоджають хорошій адгезії. Дефекти поверхні, такі як тріщини, слід усунути за допомогою відповідних матеріалів.

Міцність бетону має бути ≥ 15 МПа.

НАНЕСЕННЯ

Компоненти А і Б слід об'єднати (1:3) і перемішати за допомогою міксера на малих обертах протягом 2-3 хвилин, потім розбавити суміш водою на 20% - 25%. Відкритий час отриманої суміші становить 60 хвилин при температурі повітря $+25^{\circ}\text{C}$.

На підготовлену поверхню нанести ґрунтовку за допомогою валика або кисті. Незважаючи на те, що в ґрунтовці не міститься розчинників, приміщення має бути добре провітрюваним. Після того, як колір нанесеного покриття зміниться з білого на прозорий, можна починати нанесення основного епоксидного або поліуретанового покриття.

Для отримання більш детальної інформації зв'яжіться з нашим технічним відділом info@vadmax.com.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

- Не рекомендується наносити на неміцні поверхні
- Не рекомендується використовувати у басейнах при контакті з хімічно очищеною водою

ВИТРАТА

Для ґрунтування: $0,15 \div 0,3$ кг/м² (1-2 шари)

Для гідро-паробар'єру: $0,5 \div 0,6$ кг/м² (3 шари)

ОЧИЩЕННЯ

Після виконання робіт інструменти повинні бути очищені за допомогою води. Валики підходять лише для одноразового використання.

УПАКОВКА ТА КОЛІР

5 кг (А) + 15 кг (Б) пластикова упаковка, колір прозорий; 2,5 кг (А) + 7,5 кг (Б) пластикова упаковка, колір прозорий.

УМОВИ ТА ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в закритій оригінальній упаковці в сухому приміщенні при температурі від $+5$ до $+25^{\circ}\text{C}$ не більше 12 місяців. Відкриту упаковку слід використовувати якнайшвидше.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Під час нанесення приміщення повинне бути провітрюваним, не димним, далеко від відкритого полум'я. Руки та очі повинні бути захищені рукавичками та захисними окулярами. При попаданні в очі слід промити великою кількістю води і при необхідності звернутися до лікаря.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Вид покриття	Clever Лаб.	2 комп. епокид на водній основі
Щільність	ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1	1,00 ± 0,05 гр/см³
В'язкість	ASTM D4287 (+25°C)	100 - 300 ср
Пропорції змішування	Clever Лаб.	1:3
Розведення	Clever Лаб.	Тільки водою (20-30%)
Температура нанесення	Clever Лаб.	від +5°C до +35°C
Час життя суміші	Clever Лаб. (+25°C)	1 час
Паропроникність	EN ISO 7783-2	3,9 гр/м² 24 години Клас 3 (менший показник 15)
Водопроникність	NF EN 1062-3	0,003-0,006 кг/м² 24 години 0,5 Клас 3 (менший показник 0,1)
Міцність на стик	Clever Лаб.	> 3 Н/мм²
Адгезія до бетону	TSE EN 1542 (+23°C)	> 3 Н/мм²
Час висихання до відлипу	25°C / 55% RH	4-5 годин
Час повторного нанесення	Clever Лаб.	6-12 годин
Зносостійкість	ASTM D4541 (TABER 503)	120 x 10 ⁻³

* В'язкість вказана за стандартами EN ISO 3219 при +25°C. В'язкість збільшується обернено пропорційно температурі

Додатково: Ця інформація надана сумлінно і не є лише описом товару. Однак, оскільки умови застосування знаходяться поза контролем виробника, вона не може вважатися гарантованою. Виробник не несе відповідальності за результати нанесення, застосування або можливу шкоду, пов'язану з використанням матеріалу.