

ОПИСАНИЕ

Clever PU Primer 200 — это 1-компонентная полиуретановая грунтовка, разработанная для различных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Цементно-песчаные стяжки
- На сухие и влажные бетонные основания,
- На непитывающие поверхности (стекло, металл, мраморные и керамические поверхности)
- Деревянные конструкции, ОСП, ДСП
- Гипсовые листы, ЦСП, листы плоского шифера
- Грунтовка по рубероиду и аналоговых поверхностям
- Кровли, террасы, веранды, балконы

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

- Легко наносится (кисточка, валик или безвоздушное распыление)
- Быстро высыхает
- Идеально подходит как для впитывающих, так и непитывающих поверхностей
- Обладает отличной адгезией
- После нанесения образует гладкую поверхность
- Эластичное покрытие

ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением материала поверхность необходимо тщательно очистить от загрязнений, включая масла, жиры, парафиновые остатки, цементное молочко, пыль, отслаивающиеся и слабо держащиеся частицы, препятствующие адгезии.

После очистки рекомендуется промыть поверхность водой под высоким давлением и тщательно просушить. Все дефекты основания (выбоины, раковины и т.п.) следует предварительно отремонтировать с использованием подходящих ремонтных составов.

НАНЕСЕНИЕ

Содержимое банки перемешать при помощи низкоскоростного миксера либо вручную в течении 2-3 минут до однородной массы. Тщательно прогрунтовать поверхность при помощи валика, кисти или безвоздушного распылителя. На больших площадях рекомендуется использовать аппарат безвоздушный напыления. Через 3-6 часов (зависит от температуры воздуха) можно приступать к нанесению полиуретанового гидроизоляционного материала, либо использовать герметик для заполнения швов.

Для более подробной информации свяжитесь с нашим техническим отделом info@vadmax.com.ua

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Для обеспечения надёжной адгезии между грунтовкой и ПУ гидроизоляцией, нанесение гидроизоляционного слоя следует выполнять сразу, как только по загрунтованной поверхности можно будет ходить.
- Не рекомендуется наносить на непрочные поверхности
- Не рекомендуется использовать в бассейнах при контакте с химически очищенной водой

РАСХОД

Расход: 0,1-0,25 кг/м²

Точный расход зависит от типа и вида поверхности.

ОЧИСТКА

Очистку инструмента выполнять ксилолом непосредственно после использования. Не рекомендуется очищать валики – нецелесообразно.

УПАКОВКА И ЦВЕТ

Металлические ведра: 4 л, 20 л. Цвет: прозрачный.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +5 °С до +25 °С не более 12 месяцев. Открытую упаковку следует использовать как можно скорее.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Во время нанесения помещение должно быть проветриваемым, не дымным, вдали от открытого пламени. Руки и глаза должны быть защищены перчатками и защитными очками. При попадании в глаза, следует промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Важно помнить, что частички растворителя тяжелее воздуха и могут летать в воздухе, поэтому использовать СИЗОД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Вид покрытия	Clever Лаб.	1 компонентный полиуретан
Плотность	ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1	1,00 ± 0,05 гр/см ³
Вязкость	ASTM D4287 (+25°C)	30 - 60 ср
Рабочая температура	Clever Лаб.	От +5°C до +35°C
Удлинение при разрыве	ASTM D 412 (+23°C)	> 300%
Прочность на разрыв	ASTM D 412 (+23°C)	> 30 Н/мм ²
Адгезия к бетону	TSE EN 1542 (+23°C)	> 4 Н/мм ²
Время высыхания до отлипа	25°C / 55% RH	3-6 часов
Время между слоями	Clever Лаб.	6-12 часов

* Вязкость указана по стандартам EN ISO 3219 при +25°C. Вязкость увеличивается обратно пропорционально температуре.

Дополнительно: Настоящая информация предоставлена добросовестно и не является лишь описанием продукта. Однако, поскольку условия применения находятся вне контроля производителя, она не может считаться гарантированной. Производитель не несёт ответственности за результаты нанесения, применение или возможный ущерб, связанный с использованием материала.