

ОПИС

Clever PU Primer 200 — це 1-компонентна поліуретанова ґрунтовка, розроблена для різних поверхонь.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Цементно-піщані стяжки
- На сухі та вологі бетонні основи
- На непористі поверхні (скло, метал, мармурові та керамічні поверхні)
- Дерев'яні конструкції, ОСП, ДСП
- Гіпсові листи, ЦСП, листи плоского шиферу
- Грунтовка по руберойду та аналогових поверхнях
- Покрівлі, тераси, веранди, балкони

ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Легко наноситься (пензлик, валик чи безповітряне розпилення)
- Швидко висихає
- Ідеально підходить як для пористих поверхонь, так і непористих
- Має відмінну адгезію
- Після нанесення утворює гладку поверхню
- Еластичне покриття

ЕТАПИ НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Перед нанесенням матеріалу поверхню необхідно ретельно очистити від забруднень, включаючи масла, жири, парафінові залишки, цементне молочко, пил, частинки, що відшаровуються і слабо тримаються, що перешкоджають адгезії.

Після очищення рекомендується промити поверхню водою під високим тиском і ретельно просушити. Усі дефекти основи (вибоїни, раковини тощо) слід попередньо відремонтувати з використанням відповідних ремонтних сумішей.

НАНЕСЕННЯ

Вміст банки перемішати за допомогою міксера на малих обертах або вручну протягом 2-3 хвилин до однорідної маси. Ретельно проґрунтувати поверхню за допомогою валика, кисті чи безповітряного розпилювача. На великих площах рекомендується використовувати апарат безповітряного напылення. Через 3-6 годин (залежить від температури повітря) можна наносити поліуретановий гідроізоляційний матеріал або використовувати герметик для заповнення швів.

Для отримання більш детальної інформації зв'яжіться з нашим технічним відділом info@vadmax.com.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

- Для забезпечення надійної адгезії між ґрунтовкою та ПУ гідроізоляцією, нанесення гідроізоляційного шару слід виконувати відразу, як тільки по ґрунтованій поверхні можна буде ходити.
- Не рекомендується наносити на неміцні поверхні
- Не рекомендується використовувати у басейнах при контакті з хімічно очищеною

ВИТРАТА

Витрата: 0,1-0,25 кг/м²

Точна витрата залежить від типу та виду поверхні.

ОЧИЩЕННЯ

Очищення інструменту виконувати ксилолом безпосередньо після використання. Не рекомендується очищати валики – недоцільно.

УПАКОВКА ТА КОЛІР

Металеві відра: 4 л, 20 л. Колір: прозорий.

УМОВИ ТА ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в закритій оригінальній упаковці в сухому приміщенні при температурі від +5 до +25 °C не більше 12 місяців. Відкриту упаковку слід використовувати якнайшвидше.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Під час нанесення приміщення повинне бути провітрюваним, не димним, далеко від відкритого полум'я. Руки та очі повинні бути захищені рукавичками та захисними окулярами. При попаданні в очі слід промити великою кількістю води і при необхідності звернутися до лікаря. Важливо пам'ятати, що частинки розчинника важчі за повітря і можуть літати в повітрі, тому слід використовувати ЗІЗОД.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Вид покриття	Clever Лаб.	1 компонентний поліуретан
Щільність	ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1	1,00 ± 0,05 гр/см ³
В'язкість	ASTM D4287 (+25°C)	30 - 60 ср
Температура нанесення	Clever Лаб.	від +5°C до +35°C
Подовження при розриві	ASTM D 412 (+23°C)	> 300%
Міцність на розрив	ASTM D 412 (+23°C)	> 30 Н/мм ²
Адгезія до бетону	TSE EN 1542 (+23°C)	> 4 Н/мм ²
Час висихання до відлипу	25°C / 55% RH	3-6 годин
Час між шарами	Clever Лаб.	6-12 годин

* В'язкість вказана за стандартами EN ISO 3219 при +25°C. В'язкість збільшується обернено пропорційно температурі.

Додатково: Ця інформація надана сумлінно і не є лише описом товару. Однак, оскільки умови застосування знаходяться поза контролем виробника, вона не може вважатися гарантованою. Виробник не несе відповідальності за результати нанесення, застосування або можливої шкоду, пов'язану з використанням матеріалу.