

GEOTEXTILE-50

Полотно для армування рідких гідроізоляційних систем

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Geotextile-50 (Геотекстиль 50) – неткане полотно, виготовлене зі 100% поліефірних волокон. Спеціально розроблене для різних гідроізоляційних систем як армований шар при тотальному посиленні поверхні.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Армуючий шар у рідких гідроізоляційних системах: поліуретанових, силіконових, бітумних, акрилових та покриттів з полісечовини
- Армуючий шар на цементно-піщаних стяжках
- Посилення старих рубероїдних покриттів
- Армування керамічних покриттів
- Армування покриттів з ОСБ, ДСП, ЦСП
- Посилення інших слабких (не міцних) поверхонь

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Тонкий, значно зменшує витрату гідроізоляції для повного просочення геотекстилю
- М'який, зручний та легкий у використанні на поверхнях будь-якої конфігурації
- Чудово просочується наскрізь, тим самим створюючи з гідроізоляцією єдине ціле, що виключає відшарування між матеріалами
- Дає рівномірну товщину гідроізоляційної системи по всій поверхні нанесення
- Значно збільшує міцність покриття на розрив та роздирання
- Сприяє збереженню цілісності покриття при деформаціях основи під покриттям.
- Підвищує механічну міцність та довговічність гідроізоляційної системи

ІНСТРУКЦІЯ

1. Нанести шар гідроізоляції смугою трохи більшу за ширину рулону.
2. У цей ще сирий (свіжий) шар гідроізоляції накотити рулон Geotextile-50, та відразу зверху прокатати валиком таким чином, щоб він прилягав до поверхні без складок і бульбашок.
3. На наступний день нанести шар гідроізоляції.

Кількість додаткових шарів залежить від призначення гідроізоляційної системи.



Рекомендації:

- Для зручності монтаж полотна слід виконувати невеликими захватками, рухаючись до виходу.
- В процесі робіт мастика kleїтиметься до рук, використовуйте одноразові вінілові рукавички, і змінюйте їх за потреби.
- Рекомендується kleїти полотна внахліст 5÷10 см, також допускається kleїти Geotextile-50 в стик.

Для отримання додаткової інформації щодо використання Geotextile-50, будь ласка, зв'яжіться з нашим технічним відділом info@vadmax.com.ua

GEOTEXTILE-50

УПАКОВКА

Рулони розмірами: 1,08 м x 50 пог.м

СТРОК ПРИДАТНОСТІ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності необмежений при зберіганні у сухому приміщенні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ		ОД.ВИМ	СПЕЦИФІКАЦІЯ
Колір		-	білий
Поверхнева щільність		г/м ²	50
Товщина		мм	0,45
Склад сировини, волокно поліефірне		%	100
Вид обробки		-	термічний
Розривне навантаження	У повздовжньому напрямку	Н	≥100
	У поперечному напрямку	Н	≥100
Видовження при розриві	У повздовжньому напрямку	%	≥50%
	У поперечному напрямку	%	≥50%

Наші рекомендації з технічних питань, чи то письмові, усні, чи надані під час випробувань, даються з найкращих спонукань і відображають поточний рівень знань про нашу продукцію. Вказані інструкції із застосування та способи нанесення наведені на підставі стандартних умов експлуатації. Ми настійно рекомендуємо дотримуватися цих рекомендацій, водночас не звільняємо користувача від проведення попередніх випробувань, особливо якщо цей матеріал використовується вперше або/і на проблемній поверхні. Нове видання цього технічного бюлетеня анулює його попередній випуск.