

GEOTEXTILE-50

Стрічка для армування рідких гідроізоляційних систем

ОПИС МАТЕРІАЛУ

Geotextile-50 (Геотекстиль 50) – неткана стрічка, виготовлена із 100% поліефірних волокон. Спеціально розроблена для різних гідроізоляційних систем, як армуючий шар при посиленні поверхні локально.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для посилення місць можливого тріщиноутворення
- У зонах високої напруги, примикання в кутах
- Армування стиків основ різної природи (напр. бетон/метал, дерево/бетон тощо)
- Посилення деформаційних, дилатаційних, компенсаційних швів та тріщин
- Улаштування складних динамічних з'єднань
- Армування швів та примикань на старих руберойдних покриттях
- У рідких гідроізоляційних системах: поліуретанових, силіконових, бітумних, акрилових та покриттів з полісечовини

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Тонкий, значно зменшує витрату гідроізоляції для повного просочення геотекстилю
- М'який, зручний та легкий у використанні на поверхнях будь-якої конфігурації
- Чудово просочується наскрізь, тим самим створюючи з гідроізоляцією єдине ціле, що виключає відшарування між матеріалами.
- Значно збільшує міцність покриття на розрив та роздирання
- Сприяє збереженню цілісності покриття при деформаціях основи під покриттям
- Підвищує механічну міцність та довговічність гідроізоляційної системи

ІНСТРУКЦІЯ

1. Нанести шар гідроізоляції смугою трохи більше ширини стрічки.
2. У цей ще сирий (свіжий) шар гідроізоляції вкласти стрічку Geotextile-50 та відразу зверху прокатати/розрівняти валиком/пензлем таким чином, щоб вона прилягала до поверхні без складок і бульбашок.
3. Закрити стрічку шаром гідроізоляції.

Нанесення додаткових шарів залежить від призначення гідроізоляційної системи.



Рекомендації:

- В процесі робіт мастика kleїтиметься до рук, використовуйте одноразові вінілові рукавички, та змінюйте їх за потреби.

Для отримання додаткової інформації щодо використання стрічки Geotextile-50, будь ласка, зв'яжіться з нашим технічним відділом info@vadmax.com.ua

УПАКОВКА

Рулони розмірами: 5 см x 50 пог.м; 10 см x 50 пог.м; 15 см x 50 пог.м; 20 см x 50 пог.м
Інші розміри під замовлення.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності необмежений при зберіганні у сухому приміщенні.

GEOTEXTILE-50

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ		ОД.ВИМ.	СПЕЦИФІКАЦІЯ
Колір		-	білий
Поверхнева щільність		г/м ²	50
Товщина		мм	0,45
Склад сировини, волокно поліефірне		%	100
Вид обробки		-	термічний
Розривне навантаження	У повздожньому напрямку	Н	≥100
	У поперечному напрямку	Н	≥100
Видовження при розриві	У повздожньому напрямку	%	≥50%
	У поперечному напрямку	%	≥50%

Наші рекомендації з технічних питань, чи то письмові, усні, чи надані під час випробувань, даються з найкращих спонукань і відображають поточний рівень знань про нашу продукцію. Вказані інструкції із застосування та способи нанесення наведені на підставі стандартних умов експлуатації. Ми настійно рекомендуємо дотримуватися цих рекомендацій, і в той же час не звільняємо користувача від проведення попередніх випробувань, особливо якщо цей матеріал використовується вперше або/і на проблемній поверхні. Нове видання цього технічного бюлетеня анулює його попередній випуск.

